



FLEXAREN® 09009

EVA-Copolymer

CAS Number: 24937 - 78 - 8

FLEXAREN® 09009 ist ein hoch-wertiges Ethylen-Vinylacetat-Copolymer mit einem Vinylacetatgehalt von 9 %. Das Produkt wird nach dem Hochdruckverfahren im Rohrreaktor hergestellt.

FLEXAREN® 09009 ist flexibler als LDPE. Es kann auf den gleichen Maschinen verarbeitet werden und ist kompatibel zu einer Vielzahl von Polymeren.

| Eigenschaft | Richtwert | Einheit | Prüfmethode |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Schmelzindex (@ 190°C; 2,16kg) | 9 | g/10min | ISO 1133 |
| Dichte (@20°C) | 0.926 | g/cm ³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| VA-Gehalt | 9 | wt. -% | FTIR |
| Vicat-Erweichungs-Temperatur | 70 | °C | - |
| Härte Shore A | 94 | - | ISO 868 |
| Härte Shore D | 40 | - | ISO 868 |
| Spannung (@ 50% Dehnung) | 5.9 | MPa | ISO 527 (PK 1 BA) |
| Bruchspannung (=Zugfestigkeit) | 13 | MPa | ISO 527 (PK 1 BA) |
| Bruchdehnung | >700 | % | ISO 527 (PK 1 BA) |
| Verarbeitungstemperatur (empfl.) | 100-150 | °C | - |

DGF: Test methods of the Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft e.V. Münster i.W.

Merkmale

- **Hervorragende Flexibilität (insbesondere auch bei niedrigen Temperaturen)**
- **Gute mechanische Eigenschaften**

Anwendungen

- **Flexible Spritzgussformteile**
- **Masterbatches**
- **Platten und Profile**



FLEXAREN® 09009

EVA-Copolymer

Sicherheit und Umwelt

FLEXAREN® ist kein gefährlicher Stoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und aus diesem Grund nicht kennzeichnungspflichtig. FLEXAREN® kann nach Erstnutzung wiederverwendet, zur Energiegewinnung verbrannt oder gefahrlos deponiert werden. Hierbei sind die geltenden örtlichen Vorschriften und Regelungen zu beachten.

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform, Verpackung und Lagerung

FLEXAREN® wird als naturfarbenes Granulat, vorzugsweise in PE-Säcken á 25 kg, zu je 750 kg pro Palette bzw. lose im Straßensilozug geliefert. Andere Lieferformen und Verpackungen sind möglich.

FLEXAREN® ist in der Originalverpackung bei Raumtemperatur trocken zu lagern. Direkte Einwirkungen von Sonnenstrahlung oder Wasser sind zu vermeiden.

Gerne sind wir bereit, Sie individuell zu beraten.

Bitte kontaktieren Sie uns!

Innospec Leuna GmbH
Postfach 1111, D-06234 Leuna, Germany
Tel.: +49(0)3461-434065
Fax : +49(0)3461-434070
E-mail: leuna@innospecinc.com
www.innospecinc.com

Dieses Merkblatt entspricht unserem aktuellen Wissensstand und wurde nach bestem Wissen sowie unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt erarbeitet. Wir sichern damit weder bestimmte Eigenschaften, noch die Eignung für konkrete Anwendungsfälle zu. Es obliegt dem Kunden, die Eignung des Produktes hinsichtlich seiner Bedürfnisse speziell zu überprüfen.